

FICHA TÉCNICA

NOMBRE COMERCIAL: CERA POMPEYA

DESCRIPCIÓN:

La CERA POMPEYA está elaborada a partir de una combinación de ceras convenientemente formuladas para conseguir un mejor desarrollo del color, brillo y efectos decorativos sobre estuco (efecto mármol), así como una impermeabilización y protección frente a la humedad.

METODO DE APLICACIÓN

CERA POMPEYA debe aplicarse sobre el estuco perfectamente seco (dejar pasar un mínimo de 3-4 días después de la última mano).

Aplicar una fina capa de cera directamente al uso con llana o espátula de acero inoxidable. Repartir de forma homogénea. Dejar secar 6-8 horas (en función de la temperatura ambiente) y proceder al abrillantado. Para sacarle brillo se puede usar hilo de algodón.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Color	Transparente
Acabado	Brillante
Tiempo de Secado	6-8 horas
Densidad	0.81 g/ml
Viscosidad	Pastoso
Envases	1 y 4 litros.
Limpieza de útiles	Agua.