

## FICHA TÉCNICA

**NOMBRE COMERCIAL: LACA SATINADA DE ACABADO**

**DESCRIPCIÓN:** Laca nitrocelulósica para acabados de excelente sedosidad.  
Sirve como acabado en toda clase de maderas para interiores.

**METODO DE APLICACIÓN:** Preferente a pistola, pero también se puede aplicar a brocha.

### **CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

Color	Incoloro
Acabado	Satinado
Peso Específico	0,9 kg /l.
Tiempo de secado al tacto	15 minutos
Tiempo de secado fondo	30 minutos
Repintable	2 horas
Rendimiento	12 - 15m <sup>2</sup> / l. (dependiendo de la porosidad del sustrato)
Diluyente	Universal
Viscosidad	120 – 130” copa ford nº 4 a 25° C
% sólidos en peso	30%

### **TRATAMIENTO PREVIO DE SUPERFICIES:**

**Superficies pétreas:** Eliminar el polvo, grasa, pinturas viejas en mal estado, lechadas, salitre, etc.  
Aplicar varias manos de laca tapaporos y lijar entre ellas. A continuación aplicar la laca de acabado.  
Las aplicaciones se efectuarán en un local ventilado o con recirculación de aire evitando el levantamiento de polvo.  
Si se aplica a pistola es recomendable el uso de mascarilla y gafas protectoras.  
Durante la aplicación deberán tomarse las medidas normales de precaución contra incendios.

**NOTA: La calidad y aspecto de los acabados finales dependen de los procesos utilizados por cada aplicador, y es responsabilidad exclusiva del mismo.**