

FICHA TÉCNICA

NOMBRE COMERCIAL: ROBILAC RUGOSO

DESCRIPCIÓN: Revestimiento rugoso e impermeable, basado en copolímeros de estireno acrílico que le confieren unas características y cualidades excepcionales de las que carecen los revestimientos convencionales. Para exteriores sobre cualquier tipo de superficies donde se requiera un revestimiento rugoso de alta calidad.

METODO DE APLICACIÓN: Aplicar sobre una superficie limpia y seca una primera mano de fondo, disuelta con un 15% de agua aproximadamente y a los 30 minutos o al estar seca al tacto expandir el producto con un rodillo de lana y picar con un rodillo de espuma. Según el tipo de rodillo de espuma y la dilución del producto se obtendrán distintos picados, por ejemplo: para la obtención de un picado medio, se usa un rodillo de espuma nº 3 y una dilución de un 5% de agua. (NO APLICAR A TEMPERATURAS INFERIORES A 5 °C)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Color	Blanco y colores según carta	
Acabado	Mate	
Tiempo de Secado	3 a 4 horas	
Rendimiento	1 a 1,5 mt ² / Kg y mano (según superficie)	
Peso específico	1,5 Kg/Lt dependiendo del color	
Diluyente	Agua	
Envases	1, 5, y 25 Kg	
Adherencia (fuerza de arrancamiento en gramos)	Aluminio	Amianto de cemento
Inicial:	1.000 G.	1.533 G.
Máxima:	2.100 G.	7.067 G.

CARACTERÍSTICAS DE LA PELÍCULA SECA: Es un producto impermeable e hidrófugo, se tienen a disposición de los Sres. Clientes los ensayos de adherencia, impermeabilización y envejecimiento acelerado realizados por el INCE (Instituto Nacional para la calidad de la Edificación) dependiente del MOPU.